

대한민국 특허청

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE


별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Intellectual
Property Office.

출원번호 : 10-2002-0085852
Application Number

출원년월일 : 2002년 12월 28일
Date of Application DEC 28, 2002

출원인 : 주식회사 엘지생활건강
Applicant(s) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.



2003 년 08 월 04 일

특

허

청

COMMISSIONER



【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【권리구분】	특허
【수신처】	특허청장
【제출일자】	2002.12.28
【발명의 명칭】	소취물질이 첨착된 카본나노볼을 함유하는 소취제
【발명의 영문명칭】	Malodor reducing compositions contained carbon nano ball incorporated with deodorizing substances
【출원인】	
【명칭】	주식회사 엘지생활건강
【출원인코드】	1-2001-013334-8
【대리인】	
【성명】	윤항식
【대리인코드】	9-1999-000604-3
【포괄위임등록번호】	2001-030641-4
【발명자】	
【성명의 국문표기】	박승규
【성명의 영문표기】	PARK, SEUNG KYU
【주민등록번호】	630524-1565629
【우편번호】	305-728
【주소】	대전광역시 유성구 전민동 세종아파트 105동 901호
【국적】	KR
【발명자】	
【성명의 국문표기】	김종윤
【성명의 영문표기】	KIM, JONG YUN
【주민등록번호】	690915-1030324
【우편번호】	305-728
【주소】	대전광역시 유성구 전민동 세종아파트 110동 104호
【국적】	KR
【발명자】	
【성명의 국문표기】	송준엽
【성명의 영문표기】	SONG, JUN YE0B
【주민등록번호】	721013-1162824

【우편번호】	440-709
【주소】	경기도 수원시 장안구 조원동 한일타운아파트 133동 502호
【국적】	KR
【발명자】	
【성명의 국문표기】	강윤석
【성명의 영문표기】	KANG, YUN SEOG
【주민등록번호】	550508-1018339
【우편번호】	305-761
【주소】	대전광역시 유성구 전민동 엑스포아파트 106동 1307호
【국적】	KR
【심사청구】	청구
【취지】	특허법 제42조의 규정에 의한 출원, 특허법 제60조의 규정에 의한 출원심사를 청구합니다. 대리인 윤항식 (인)
【수수료】	
【기본출원료】	20 면 29,000 원
【가산출원료】	0 면 0 원
【우선권주장료】	0 건 0 원
【심사청구료】	10 항 429,000 원
【합계】	458,000 원
【첨부서류】	1. 요약서·명세서(도면)_1통

【요약서】

【요약】

본 발명은 소취물질이 침착된 카본나노볼을 함유하는 소취제에 관한 것이다. 본 발명의 카본나노볼은 중공의 코어(Core) 부분과 겹질인 다공성의 셸(Shell) 부분으로 이루어지는 볼(ball) 형상의 탄소 구조체이고, 본 발명의 소취물질이 침착된 카본나노볼은 상기 카본나노볼(carbon nano ball)에 소취성능이 우수한 전이금속이나 그 산화물 또는 알칼리 금속염을 침착한 것이다.

본 발명의 소취물질이 침착된 카본나노볼은 염화구리(Cu(II)Cl_2), 염화당간(Mn(II)Cl_2), 염화 코발트(Co(II)Cl_2), 염화 니켈(Ni(II)Cl_2), 염화철(Fe(III)Cl_3), 염화아연(Zn(II)Cl_2), 요오드화 아연(Zn(II)I_2), 염화바나듐(V(III)Cl_3), 요오드화 칼륨(KI), 요오드산 칼륨(KIO_3), 브롬화 나트륨(NaBr), 요오드화 나트륨(NaI), 브롬화 칼륨(KBr), 질산은(AgNO_3), 염화금(Au(III)Cl_3), 염화루테튬(Ru(III)Cl_3), 염화티타늄(Ti(II)Cl_2), 염화크롬(Cr(II)Cl_3), 염화파라듐(Pd(II)Cl_2) 등으로 이루어지는 화합물 중에서 선택되는 1종의 화합물의 수용액 또는 2종 이상의 화합물의 수용액에 카본나노볼을 함침시켜 제조된다.

본 발명의 소취물질이 침착된 카본나노볼을 함유하는 소취제는 메틸메르캅탄(Methanthiol), 스티렌(styrene), 암모니아(ammonia), 이황화메틸(dimethyl disulfide), 황화수소(hydrogen sulfide), 트리메틸아민(trimethyl amine), 황화메틸(methyl sulfide), 아세트알데히드(acetaldehyde), 산화질소(nitric oxide), 이산화질소(nitrous oxide), 스티렌(styrene) 등의 악취 원에 대한 소취 효과가 우수하다.

【대표도】

도 1

【색인어】

카본나노볼, 탄소 구조체, 탈취, 소취, 메탈 침착 카본나노 볼.

【명세서】

【발명의 명칭】

소취물질이 침착된 카본나노볼을 함유하는 소취제 {Malodor reducing compositions contained carbon nano ball incorporated with deodorizing substances}

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명에 따른 카본나노볼의 제조공정을 나타낸 개략도,

도 2는 본 발명에 채용한 카본나노볼의 전자 현미경 사진이다.

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

<3> 본 발명은 탈취 또는 소취제에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 중공의 코어(core) 부분과 껍질을 둘러싸는 다공성의 셸(shell) 부분으로 이루어진 볼(ball) 형상의 탄소 구조체인 카본나노볼에 전이금속이나 그 산화물 또는 알칼리 금속염을 침착시킨 탈취 또는 소취제에 관한 것이다.

<4> 일반적으로 냉장고나 에어컨, 기저귀, 생리대, 담배, 신발장, 옷장 등의 생활용품을 사용할 때나 침실이나 화장실, 자동차 실내 등 일상 생활공간에서 활동 시에는 여러 종류의 냄새와 더불어 악취가 발생하게 되며, 쓰레기 처리장, 폐수처리장 또는 자동차 배기가스를 처리하거나 공장의 매연을 처리하는 등의 산업현장 및 기타 여러 환경에서는 다양한 종류의 악취가 발생하게 된다.

<5> 이러한 악취는 인체의 후각기관에 도달하는 몇 종류의 휘발성 물질이 화학적, 물리적 반응의 결과로서 비공내의 상피세포에 흡수되어 변화가 생기면 그로 인한 전위적 자극이 발생하여 신경을 통해 뇌에 전달됨으로써 악취를 감지하게 되며, 대표적인 악취 물질로는 메틸메르캅탄(Methanthiol), 황화메틸(methyl sulfide), 이황화메틸(dimethyl disulfide), 황화수소(hydrogen sulfide), 암모니아(ammonia), 트리메틸아민(trimethyl amine), 아세트알데히드(acetaldehyde), 산화질소(nitric oxide), 이산화질소(nitrous oxide), 스티렌(styrene) 등이 있고, 이밖에도 여러 종류의 악취 물질들이 있다.

<6> 통상적으로 사람들이 코로 감지할 수 있는 악취물질의 양은 물질의 종류에 따라 다르나 메틸메르캅탄은 0.12 ppb, 트리메틸아민은 0.11 ppb으로 매우 작은 농도에서도 감지가 가능하지만, 암모니아는 150 ppb, 스티렌은 33 ppb으로 다소 농도가 높아야만 인식할 수 있다.

<7> 종래부터 상기 각종 악취 물질들로 인한 악취들을 제거하기 위한 연구들이 행하여져 다양한 기술들이 발표되어 있다.

<8> 예를 들면, 대한민국특허 공개번호 제1997-0033020호에는 향료물질 및 식물성 복합 액기스를 혼합한 액상 탈취제 조성물이, 대한민국특허 공개번호 제2000-0039604호에는 글리옥살(glyoxal) 및 구연산(citric acid)을 함유하는 소취기능 고형 변기 세정제 조성물이 각각 개시되어 있고, 대한민국특허 공개번호 제2001-0049580호에는 파라티노스 가열 분해물을, 대한민국특허 공개번호 제2001-0085546호에는 시클로덱스트린을 각각 소취제로 사용하는 기술이 개시되어 있으며, 미합중국특허 제5882638호에는 시클로덱스트린을, 일본국특허 공개번호 소60-88558호에는 옥틸 크로토네이트(octyl crotonate)를 소취제로 사용하는 기술이 개시되어 있다.

<9> 또한 상기한 악취제거에는 활성탄이나 첨착 활성탄을 소취제로 사용하기도 하는데 대한
 민국특허 공개번호 제1999-0080808호에는 활성탄의 활성표면에 KI, NiCl₂, CuCl₂, FeCl₃,
 FeCl₂, Fe₃O₄, MnCl₂, H₃PO₄, Na₂CO₃, CoCl₂, PdCl₂, NaOH 및 CaCl₂로 구성되는 그룹으로 부터
 선택된 어느 하나 또는 적어도 두가지 이상의 물질을 함침에 의해 첨착시킴으로써 표면에서의
 화학반응을 통해 취기강도가 강한 부취제를 흡착, 파괴하기 위한 화학흡착부를 포함하는 것을
 특징으로 하는 기술이 개시되어 있으며, 대한민국특허 공개번호 제1995-0014813호에는 철, 크
 롬, 니켈, 코발트, 망간, 동, 마그네슘, 칼슘 중 일종 이상의 금속산화물이 함침된 활성탄을
 냉장고용 탈취제로 사용하는 기술이 개시되어 있고, 미국특허 제6319440호에는 그라놀이나 섬
 유상 활성탄에 구리이온을 함침시키고 산 처리를 하는 탈취성 개량특허가 소개되어 있다.

<10> 그러나 상기한 종래 기술들에서의 소취제들은 대부분 각양 각색의 악취 물질들에 의해
 발생하는 다양한 악취 중 일부의 악취물질로부터 발생하는 악취에 대해서만 탈취 또는 소취 성
 능을 발휘하는 단점이 있는 것이어서 악취를 발생하는 각양 각색의 악취물질에 제한적으로 밖
 에 채용할 수 없다고 하는 결점이 있으며, 이러한 단점을 보완하기 위하여 여러 소취제를 혼용
 하여 사용하려는 시도가 있었으나, 그 소취 성능이 충분하지 못한 실정이다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

<11> 본 발명은 상기한 실정을 감안하여 소취성능이 불충분한 종래의 소취제들이 갖는 결점들
 을 해결하고자 발명한 것으로서, 소취물질이 첨착된 카본나노볼을 함유하는 소취제를 제공하려
 는 데 그 목적이 있다.

<12> 본 발명의 다른 목적은 다양한 형상의 다양한 악취에 효과적인 소취제를 제공함에 그 목
 적이 있다.

【발명의 구성 및 작용】

<13> 본 발명은 소취물질이 침착된 카본나노볼을 함유하는 소취제에 관한 것이다. 본 발명의 카본나노볼은 중공의 코어(Core) 부분과 겹질인 다공성의 셸(Shell) 부분으로 이루어지는 볼(ball) 형상의 탄소 구조체이고, 본 발명의 소취물질이 침착된 카본나노볼은 상기 카본나노볼(carbon nano ball)에 소취성능이 우수한 전이금속이나 그 산화물 또는 알칼리 금속염을 침착한 것이다.

<14> 본 발명에서 사용되는 바람직한 카본나노볼(carbon nano ball)은 대한민국 특허출원 제2002-008376호에 개시된 중공의 코어부분과 탄소섬유들로 이루어지며 다수의 기공들을 포함하도록 형성된 셸 부분을 포함하여 이루어지는 코어-셸 구조의 소취제용 탄소재이다. 상기 소취제용 탄소재는 코어 부분의 지름이 10 내지 1000nm이고, 셸 부분의 두께가 1 내지 500nm이며, 셸 부분에 존재하는 기공들의 입경이 1 내지 100nm인 구형입자 형태의 탄소구조체로서 중공의 코어 부분과 많은 기공을 가지고 있는 셸 부분으로 이루어져 있는 중공코어 카본 구조체, 코어-셸 카본 구조체 또는 카본 캡슐 등으로 불리는 카본나노볼이다. 상기 카본나노볼은 중공의 코어 부분과 많은 기공을 가지고 있는 셸 부분으로 이루어져 있어 다양한 악취 물질의 흡착성능이 우수하다.

<15> 본 발명에서 사용되는 카본나노볼은 도 1에 도시한 바와 같은 통상의 공정에 따라 제조된다. 본 발명에 사용되는 카본나노볼의 제조방법은 대한민국 특허출원 제2002-008376호에 상세히 개시되어 있다. 그 제조방법의 일 예를 설명하면, 먼저 실리카 전구체인 테트라에톡시실란(tetraethoxysilane)으로부터 공지의 스토버 공정(Stober, W.; Fink, A.; Bohn, E. J. Colloid Inter. Sci. 1968, 26, 62)에 의해 구형의 실리카 코어를 합성하고(I 단계), 상기 테트라에톡시실란을 계면활성제와 함께 계속해서 투입, 반응시켜 실리카 코어의 외부 겹질을 다

공성 형태로 성장시킨다(II 단계). 이 때 사용 가능한 계면활성제로는 예를 들면, 알킬 테트라메틸 암모늄 브로마이드, 알킬 테트라메틸 암모늄 크로라이드와 같은 양이온계 계면활성제, 노닐 페닐 에톡실레이트, 알킬 에틸렌 옥시드-프로필렌 옥시드 코폴리머와 같은 비이온 계면활성제, 알킬 황산 나트륨과 같은 음이온 계면활성제, 알킬 트리메틸 실란과 같은 실란계 계면활성제 중에서 선택되는 어느 하나일 수 있다. 상기 계면활성제 표기 중의 알킬은 탄소 사슬이 8 개부터 20개 까지의 탄화수소(hydrocarbon)를 의미한다. 이어 상기 제 I 단계 및 제 II 단계에서 합성된 실리카 물질(또는 입자)들을 필터링한 후 500℃ 내지 600℃에서 5 내지 7시간 동안 열처리하여 계면활성제를 태워서 제거하면, 계면활성제가 제거된 자리에 일정한 크기의 메조 세공이 형성된다. 다음으로 아크릴로 니트릴, 페놀-포름알데히드, 혹은 디비닐벤젠을 고분자 전구체인 모노머로 사용하여 상기에서 형성된 메조 세공안에 스며들도록 주입(III 단계)시킨다. 상기 고분자 전구체인 모노머(단량체)는 중합반응 시 라디칼 중합반응시키는 것이 바람직하며, 이 때, 사용되는 라디칼 개시제로서는 공지의 개시제, 예를 들면, 아조비스이소부티로니트릴(AIBN), t-부틸퍼아세테이트(t-butyl peracetate), 벤조일 퍼옥사이드(benzoyl peroxide), 아세틸 퍼옥사이드(acetyl peroxide), 라우릴 퍼옥사이드(lauryl peroxide) 등을 사용할 수 있다.

<16> 상기 고분자 단량체와 라디칼 개시제를 잘 혼합한 후 상기 실리카 입자의 메조 세공에 주입하고, 단량체의 특성에 따라 중합반응시킨다. 이들 중합반응은 해당분야에 공지된 것이나, 일반적으로 60~80℃의 온도에서 약 12시간 동안 중합 반응시켜 고분자 중합체가 함유된 실리카 구조체를 제조한다(IV 단계). 계속하여 고분자 중합체가 함유된 실리카 구조체를 1,000℃의 질소분위기 하에서 탄화시켜 카본나노불을 합성한다(V 단계). 이어 카본나노불을 불산이나 가성소다 수용액에 넣어 카본나노불의 무기 구조체를 녹여냄(VI 단계)으로써 도 1의 VI 과 같

은 중공(속이 비어 있는)의 코어(Core) 부분과 접질인 다공성의 셸(Shell)이 형성된 볼 형상의 탄소 구조체인 카본나노볼을 제조할 수 있다.

<17> 본 발명에 따른 소취물질이 첨착된 카본나노볼은 상기 카본나노볼에 소취물질을 첨착시켜 제조된다. 본 발명에 사용될 수 있는 소취물질로는 구리(Cu), 철(Fe), 망간(Mn), 니켈(Ni), 코발트(Co), 은(Ag), 금(Au), 바나듐(V), 루테튬(Ru), 티타늄(Ti), 크롬(Cr), 아연(Zn), 파라듐(Pd)으로 이루어지는 전이금속 군 중에서 선택되는 어느 하나의 전이금속 또는 2 이상의 전이금속이거나 그 전이금속 산화물이다. 또한 본 발명에 사용될 수 있는 소취물질로 상기 전이금속외에 브롬화 나트륨(NaBr), 요오드화 나트륨(NaI), 브롬화 칼륨(KBr), 요오드화 칼륨(KI), 요오드산 칼륨(KIO₃)으로 이루어지는 화합물 군 중에서 선택되는 어느 하나의 화합물 또는 2 이상의 화합물의 혼합물이어도 좋다.

<18> 소취물질이 첨착된 카본나노볼은 예를 들면, 염화구리(Cu(II)Cl₂), 염화망간(Mn(II)Cl₂), 염화 코발트(Co(II)Cl₂), 염화 니켈(Ni(II)Cl₂), 염화철(Fe(III)Cl₃), 염화아연(Zn(II)Cl₂), 요오드화 아연(Zn(II)I₂), 염화바나듐(V(III)Cl₃), 요오드화 칼륨(KI), 요오드산 칼륨(KIO₃), 브롬화 나트륨(NaBr), 요오드화 나트륨(NaI), 브롬화 칼륨(KBr), 질산은(AgNO₃), 염화금(Au(III)Cl₃), 염화루테튬(Ru(III)Cl₃), 염화티타늄(Ti(II)Cl₂), 염화크롬(Cr(II)Cl₃), 염화파라듐(Pd(II)Cl₂) 등으로 이루어지는 화합물 중에서 선택되는 1종의 화합물의 수용액 또는 2종 이상의 화합물의 수용액에 카본나노볼을 함침시켜 제조된다. 소취물질의 첨착량은 상기 소취물질의 수용액의 농도나 함침시간 등에 의해 조절할 수 있다. 본 발명에 따른 소취물질의 바람직한 함량비는 소취물질이 첨착된 카본나노볼의 전체중량의 0.01 내지 10 중량부이다.

<19> 본 발명에 따른 소취물질이 첨착된 카본나노볼은 입자 하나의 카본나노볼에 상기 소취물질 중에서 어느 한 종류의 소취물질만이 첨착된 것이거나, 2종류 이상의 소취물질이 첨착된 것일 수 있다. 따라서 본 발명에 따른 소취물질이 첨착된 카본나노볼을 함유하는 소취제는 악취의 종류에 따라 또는 용도에 따라 소취물질을 다양한 조성으로 조합, 구성될 수 있다. 예를 들면, 1종류의 소취물질만이 첨착된 카본나노볼만을 함유하거나, 각기 다른 1종류의 소취물질만이 첨착된 카본나노볼의 혼합물을 함유하거나, 또는 2종류 이상의 소취물질이 첨착된 카본나노볼의 혼합물을 함유할 수 있다.

<20> 본 발명의 소취물질이 첨착된 카본나노볼을 함유하는 소취제는 다양한 용도에 제공될 수 있다. 본 발명의 소취물질이 첨착된 카본나노볼을 함유하는 소취제는 메틸메르캅탄(Methanthiol), 황화메틸(methyl sulfide), 이황화메틸(dimethyl disulfide), 황화수소(hydrogen sulfide), 암모니아(ammonia), 트리메틸아민(trimethyl amine), 스티렌(styrene), 아세트알데히드(acetaldehyde), 산화질소(nitric oxide), 이산화질소(nitrous oxide), 가정의 화장실, 주방, 신발장에서 발생하는 실내 악취와 담배 냄새의 제거에 효과적이어서 예를 들면, 냉장고용, 에어컨용, 공기정화기용, 자동차 실내용, 자동차 배기가스 제거 뿐만 아니라 인체에서 발산하는 악취 제거에도 탁월한 효과를 발휘한다. 또한 본 발명의 소취물질이 첨착된 카본나노볼을 함유하는 소취제는 시트(sheet), 팩(pack) 또는 패드(pad)와 같은 형상의 것에 균일하게 분산 고정시킬 수 있으므로 이들을 소재로 하는 유아 및 성인 실금자용 다이아퍼(diaper)나 여성용 생리대 같은 제품에도 적용될 수 있다.

<21> 다음에는 실시예를 설명하지만, 본 발명의 범위는 후술하는 실시예에 한정되는 것은 아니고 발명의 요지를 이탈하지 않는 범위내에서 다양하게 변형 실시할 수 있다.

<22> [실시예]

<23> (카본나노튜브의 제조 예)

<24> 실리카 전구체인 테트라에톡시실란(tetraethoxysilane)으로부터 상기 공지의 스토버 공정에 의해 구형의 실리카 코어를 합성하고, 상기 테트라에톡시실란을 계면활성제인 옥타데실트리메톡시실란(C_{18} -TMS: octadecyltri - methoxysilane)과 함께 계속해서 투입, 반응시킨 후, 필터링하여 실리카 물질(또는 입자)들을 얻고, 이를 550℃에서 5시간동안 열처리하여 계면활성제가 제거된 자리에 일정한 크기의 메조 세공이 형성된 실리카 입자를 얻었다. 다음으로 디비닐벤젠을 라디칼 개시제인 아조비스이소부티로니트릴(azobisisobutyronitrile: AIBN)과 잘 혼합한 후 상기 실리카 입자의 메조 세공에 주입하고, 80 ℃의 온도에서 약 12 시간 동안 중합 반응시켜 고분자 중합체가 함유된 실리카 구조체를 제조하였다. 계속하여 고분자 중합체가 함유된 실리카 구조체를 1,000℃의 질소분위기 하에서 탄화시켜 카본나노튜브를 형성시켰다. 이어 카본나노튜브를 불산에 넣어 카본나노튜브의 무기 구조체를 녹여내어 넘으로써 도 1의 VI 과 같은 중공(속이 비어 있는)의 코어(Core) 부분과 겹집인 다공성의 셸(Shell)이 형성된 불 형상의 탄소 구조체인 카본 나노튜브를 제조하였다.

<25> (소취물질이 첨착된 카본나노튜브의 제조 실시예)

<26> 상기 제조예에서 제조된 카본나노튜브를 염화구리($Cu(II)Cl_2$), 염화망간($Mn(II)Cl_2$), 염화코발트($Co(II)Cl_2$), 염화니켈($Ni(II)Cl_2$), 염화철($Fe(III)Cl_3$), 염화아연($Zn(II)Cl_2$), 요오드화 아연($Zn(II)I_2$), 염화바나듐($V(III)Cl_3$), 요오드화 칼륨(KI), 요오드산 칼륨(KIO_3), 브롬화 나트륨($NaBr$), 요오드화 나트륨(NaI), 브롬화 칼륨(KBr), 질산은($AgNO_3$), 염화금($Au(III)Cl_3$), 염화루테튬($Ru(III)Cl_3$), 염화티타늄($Ti(II)Cl_2$), 염화크롬($Cr(II)Cl_3$), 염화파라듐($Pd(II)Cl_2$)의 1노르말(N)수용액에 50시간 동안 함침시킨 후, 여과하고 70℃에서 건조시켜 표 1의 A 내지 H에 나타난 조성의 소취물질이 첨착된 카본나노튜브를 제조하였다.

<27> (소취물질이 첨착된 활성탄의 제조 비교예)

<28> 상기 소취물질이 첨착된 카본나노볼의 제조 실시예에서 카본나노볼을 활성탄으로 대체 투입한 것을 제외하고는 상기 소취물질이 첨착된 카본나노볼과 동일한 방법으로 제조 실시예 A 내지 H와 첨착된 소취물질의 조성이 동일한 소취물질이 첨착된 활성탄(표 1의 A 내지 H)을 제조하였다.

<29> 【표 1】

소취물질의 조성	
첨착금속의 종류	
A	구리(1.3)+망간(0.3)
B	니켈(3.1)+철(0.8)
C	금(0.8)+크롬(0.9)+파라듐(0.8)
D	구리(3.1)+철(0.8)+아연(0.8)
E	요드와 칼륨(3.4)
F	은(4.2)
G	코발트(2.1)+요오드산 칼륨(1.3)
H	마나뎀(2.1)+루테튬(0.3)+티타늄(0.6)

<30> (탈취, 소취력 평가 예)

<31> (실시 예 1 내지 4)

<32> 상기 소취물질이 첨착된 카본나노볼의 제조 실시예의 A, D, E 및 H를 각각 0.01g를 취하여 실시예 1 내지 4로 나타내었다.

<33> 비교예 1

<34> 소취물질을 전혀 첨착하지 않은 카본나노볼 0.01g을 탈취, 소취제로 사용했다.

<35> 비교예 2

<36> 소취물질을 전혀 첨착하지 않은 카본나노볼 0.1g을 탈취, 소취제로 사용했다.

<37> 비교예 3

- <38> 활성탄(Activated Carbon, 일본 Junsei사 제품) 0.1g을 탈취,소취제로 사용했다.
- <39> 비교예 4 내지 비교예 8
- <40> 상업적으로 사용되고 있는 다양한 종래의 흡착, 소취제들을 0.1g를 취하여 비교예 4 내지 비교예 8로 나타내었다.
- <41> 비교예 9 내지12
- <42> 카본나노블 대신에 활성탄(Activated Carbon, 일본 Junsei사 제품)을 사용하고, 상기 실시예 1 내지 4와 첨착된 소취물질의 조성이 동일한 소취물질이 첨착된 활성탄을 사용하였다.
- <43> 탈취, 소취효과 평가에서 악취 원으로는 트리메틸아민, 암모니아, 메틸메르캅탄, 아세트알데히드를 사용하였다. 먼저 악취 가스인 암모니아 0.1 % 용액 0.22 ml와 트리메틸아민 1 % 수용액 0.07 ml, 아세트알데히드 1 % 수용액 0.15 ml, 메틸메르캅탄 0.1 % 벤젠용액 0.12 ml이 들어 있는 250 ml의 투명한 용기 각각에 표 2에 나타난 무게의 탈취, 소취제를 각각 투입하고, 악취원의 잔량을 측정할 수 있는 검지관이 부착된 마개로 밀봉하여 30분 동안 방치한 후 용기 내의 기체를 검지관으로 통과시켜 검지관의 색깔 변화를 관찰함으로써 탈취, 소취제의 성능을 측정하였다.
- <44> 이러한 탈취, 소취제의 성능(%)은 탈취, 소취제를 넣지 않고 악취원만 넣은 바탕실험(Blank test)을 기준으로 하여 하기 식에 의하여 계산하였으며, 그 결과를 표 2에 나타냈다.
- <45> 소취성능(%) = {(바탕실험 검지관 수치(ppm) - 측정된 검지관 수치(ppm))/바탕실험 검지관 수치(ppm)}×100

<46> 【표 2】

< 탈취, 소취력 평가 >					
구 분	탈취, 소취제	탈취, 소취 성능(%)			
		암모니아	트리-메틸아민	아세트-알데히드	메틸메르캅탄
실시예 1	카본나노블(0.01g)	78	87	63	90
실시예 2	카본나노블(0.01g)	98	94	47	93
실시예 3	카본나노블(0.01g)	89	92	54	98
실시예 4	카본나노블(0.01g)	88	86	58	92
비교예 1	카본나노블(0.01g)	43	85	7	29
비교예 2	카본나노블(0.1g)	80	84	40	91
비교예 3	활성탄(0.1g)	61	58	20	48
비교예 4	시크로텍스트린베타	15	2	0	0
비교예 5	염화구리(98%, 0.1g)	68	85	4	84
비교예 6	카비솔W7 MCT(0.1g)	60	9	12	0
비교예 7	염화알루미늄(0.1g)	92	97	0	0
비교예 8	제올라이트(0.1g)	30	27	8	0
비교예 9	활성탄(0.01g)	76	67	34	68
비교예 10	활성탄(0.01g)	78	58	40	64
비교예 11	활성탄(0.01g)	69	66	47	72
비교예 12	활성탄(0.01g)	70	69	45	70

<47> 상기 표 2으로부터 본 발명 실시예에 따른 탈취, 소취제는 비교예들에 비하여 4가지 악취원 모두에 대하여 단 10 %(0.01g) 만을 사용하는 적은 양으로도 탈취, 소취효과가 우수하게 나타나고, 소취물질이 첨착된 카본나노블의 악취에 대한 탈취, 소취효과는 네 가지 악취원 모두에서 약 20 % 이상 증가되었음을 알 수 있었다.

<48> 또한 표 2의 비교예 9 내지 비교예 12로 부터 알 수 있는 바와 같이 소취물질이 첨착된 활성탄도 네 가지 악취원 모두에서 상업적으로 사용되고 있는 다양한 종래의 흡착, 소취제(비교예 4 내지 비교예 8) 보다 우수한 탈취, 소취효과를 나타내므로 소취물질이 첨착된 카본나노블을 동일 물질이 첨착된 활성탄과 혼합하여 사용하는 본 발명의 변형실시도 현재 상업적으로 사용되고 있는 다양한 흡착, 소취제 들에 비해 우수한 탈취, 소취효과를 나타내게 될 것임이 분명하다.

<49> 상기한 바와 같이 본 발명 카본나노블에 소취물질을 첨착한 탈취, 소취제는 탁월한 악취 제거 효율을 가지므로 다양한 악취물질 즉, 아메틸메르캅탄(Methanthiol), 황화메틸 (methyl sulfide), 이황화메틸(dimethyl disulfide), 황화수소(hydrogen sulfide), 암모니아(ammonia), 트리메틸아민(trimethyl amine), 스티렌(styrene), 아세트알데히드(acetaldehyde), 산화질소(nitric oxide), 이산화질소(nitrous oxide)에 의해 악취의 발생을 유발하는 생활용품이나 악취가 발생하는 각종 장소 및 가정의 화장실, 주방, 신발장에서 발생하는 실내 악취와 담배 냄새와 같은 악취물질의 제거에 사용하여 효과적으로 악취를 제거할 수 있다.

<50> 뿐만 아니라 본 발명 탈취, 소취제는 냉장고용, 에어컨용, 공기정화기용, 자동차 실내용, 자동차 배기가스 제거용으로 활용할 수 있고, 인체용 악취제거 및 유아용 다이아퍼(diaper) 또는 여성용 생리대와 같은 쉬트(Sheet), 팩(Pack)이나 패드(Pad)에 채용하여 사용하여도 악취제거에 뛰어난 효율을 나타내게 된다.

【발명의 효과】

<51> 상기한 바와 같이 본 발명 카본나노블에 소취물질을 첨착한 탈취, 소취제는 다양한 악취 물질에 대하여 탈취, 소취 능력이 우수하여 악취가 발생하는 각종 생활용품이나 일상 생활공간, 산업현장 및 기타 여러 가지 악취발생 환경에서 탈취, 소취제로 사용시 악취물질을 포집하여 분해하는 탁월한 탈취, 소취효율을 발휘하는 장점이 있다.

【특허청구범위】

【청구항 1】

소취물질이 침착된 카본나노튜브를 함유하는 것을 특징으로 하는 소취제.

【청구항 2】

제 1항에 있어서, 상기 카본나노튜브의 셀의 두께가 50 ~ 500 nm이고, 코어 부분의 지름이 10 ~ 1,000 nm인 것을 특징으로 하는 소취물질이 침착된 카본나노튜브를 함유하는 소취제.

【청구항 3】

제 1항에 있어서, 상기 소취물질이 구리(Cu), 철(Fe), 망간(Mn), 니켈(Ni), 코발트(Co), 은(Ag), 금(Au), 바나듐(V), 루테튬(Ru), 티타늄(Ti), 크롬(Cr), 아연 (Zn), 팔라듐(Pd)으로 이루어지는 전이금속 군 중에서 선택되는 어느 하나의 전이금속 또는 2 이상의 전이금속인 것을 특징으로 소취물질이 침착된 카본나노튜브를 함유하는 소취제.

【청구항 4】

제 1항에 있어서, 상기 소취물질이 구리(Cu), 철(Fe), 망간(Mn), 니켈(Ni), 코발트(Co), 은(Ag), 금(Au), 바나듐(V), 루테튬(Ru), 티타늄(Ti), 크롬(Cr), 아연 (Zn), 팔라듐(Pd)의 산화물로 이루어지는 군 중에서 선택되는 어느 하나 또는 2 이상인 것을 특징으로 하는 소취물질이 침착된 카본나노튜브를 함유하는 소취제.

【청구항 5】

제 1항에 있어서 상기 소취물질이 브롬화 나트륨(NaBr), 요오드화 나트륨(NaI), 브롬화 칼륨(KBr), 요오드화 칼륨(KI), 요오드산 칼륨(KIO₃)으로 이루어지는 군 중에서 선택되는 어

는 하나 또는 2 이상인 것을 특징으로 하는 소취물질이 첨착된 카본나노볼을 함유하는 소취제.

【청구항 6】

제 1항 또는 제 3항 내지 제 5항중 어느 한 항에 있어서, 상기 소취물질이 첨착된 카본나노볼이 소취물질의 첨착량이 전체 중량의 0.01 ~ 10 중량부인 것을 특징으로 하는 소취물질이 첨착된 카본나노볼을 함유하는 소취제.

【청구항 7】

제 1항에 있어서, 상기 소취제가 메틸메르캡탄 (Methanthiol), 황화메틸 (methyl sulfide), 이황화메틸 (dimethyl disulfide), 황화수소 (hydrogen sulfide), 암모니아 (ammonia), 트리메틸아민 (trimethyl amine), 스티렌 (styrene), 아세트알데히드 (acetaldehyde), 산화질소 (nitric oxide), 이산화질소 (nitrous oxide), 가정의 화장실, 주방, 신발장에서 발생하는 실내 악취와 담배 냄새의 제거용인 것을 특징으로 하는 소취물질이 첨착된 카본나노볼을 함유하는 소취제.

【청구항 8】

제 1항에 있어서, 상기 소취제가 냉장고용, 에어컨용, 공기정화기용, 자동차 실내용, 자동차 배기가스 제거용인 것을 특징으로 하는 소취물질이 첨착된 카본나노볼을 함유하는 소취제.

【청구항 9】


제 1항에 있어서, 상기 소취제가 인체의 악취 제거용인 것을 특징으로 하는 소취물질이 첨착된 카본나노볼을 함유하는 소취제.

【청구항 10】

제 9항에 있어서, 상기 소취제가 유아용 다이아퍼(diaper) 또는 여성용 생리대용인 것을 특징으로 하는 소취물질이 첨착된 카본나노튜브를 함유하는 소취제.

【도면】

【도 1】



【도 2】

